

## Двухкомпонентный полиуретановый отверждающийся герметик. ТУ 2513-032-32478306-01

### Область применения

- Герметизация деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%.
- Герметизация стыков, щелей, трещин на фасадах зданий.

### Свойства

- Хорошая адгезия к бетону, металлу, дереву.
- Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям.
- Удобство при нанесении.

### Упаковка

- Комплект – 16,5 кг:  
основная паста – 15 кг (пластиковое ведро),  
отвердитель – 1,5 кг.

### Технические характеристики

- Цвет белый, серый (другие цвета – по заказу)
- Отверждение – вулканизация под действием сшивающего агента
- Время отверждения  
48 часов (при +23°C)  
с понижением температуры – увеличивается  
с повышением температуры - уменьшается
- Жизнеспособность  
от 4 до 14 часов (при +23°C)  
с понижением температуры - увеличивается
- Плотность 1,45 г/см<sup>3</sup>
- Диапазон температур нанесения  
от - 15°C до + 40°C
- Диапазон температур эксплуатации  
от - 60°C до + 70°C
- Относительное удлинение в момент разрыва, не менее  
300 % (на образцах швов)  
500 % (на лопатках)
- Условная прочность в момент разрыва,  
не менее 0,2 МПа
- Модуль упругости при 100% удлинении не более  
0,4 МПа
- Прогнозируемый срок службы 15 лет при толщине слоя герметика 3 мм и деформативности шва до 25 %

### Описание:

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик «Сазиласт™ 24» разработан на основе полиуретанового полимера. «Сазиласт 24» идеально подходит для герметизации стыков строительных конструкций (в том числе и ремонта). Состоит из двух компонентов - основной пасты и отвердителя. После смешивания компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста. После отверждения – эластичный, резиноподобный материал с высокими деформационными и прочностными свойствами. Смешивание следует производить при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт со спиралевидной мешалкой. Время смешивания – не менее 10 минут. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток. Недопустимо разбавление герметика растворителями – это может привести к необратимому изменению его свойств. Герметик может наноситься на влажную (но не мокрую поверхность), полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке, а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать [антиадгезионные прокладки](#) из вспененного полиэтилена (типа «Изонел»). Герметик следует наносить при помощи шпателя. Инструменты мыть ацетоном или уайтспиритом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.

### Хранение

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев при температуре от - 20°C до + 30°C  
Отвердитель беречь от попадания в него влаги.

### Меры безопасности

Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. При попадании на открытые участки кожи следует их сначала очистить уайтспиритом, затем теплой водой с мылом. Не взрывоопасен.

### Ограничения

Недопустим контакт с питьевой водой.  
Не применяется для работ внутри жилых помещений.

### Контакты:

140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Красная, д.1  
тел.: (495) 777-8480, 221-8765  
[www.sazi.ru](http://www.sazi.ru)